

Lames	Lux 40 Wood & Lux 80 Wood	
Type de bois	Western Red Cedar	
Classe de durabilité	I-II	
Qualité	Une excellente qualité 'N°2 Clear' et mieux (sans faute)	suivant EN13659
Découpe	75-100% bois débité sur quartier	suivant EN13659
Duramen / Aubier	Uniquement duramen	
Séchage	18% avant le sciage	
Finition	Aucun, le bois grisaille naturellement	
Masse volumique	370 Kg/m ³	
Module d'élasticité	8000N/mm ²	
Retrait radial	0,30%	suivant EN13659
Retrait tangentiel	0,70%	suivant EN13659
Mouvement	1%	suivant EN13659
Origine	Amérique du Nord & Canada	

